

› bezpyłową i higieniczną obróbką pianki;

Pianki poliuretanowe wtórnie spieniane:

Symbol	Gęstość pozorna(kg/m ³)	Twardość min. (N)	Wytrzymałość na rozciąganie min. (kPa)	Wydłużenie przy zerwaniu min. (%)	Odkształcenie trwale max. (%)
R-40	40 ± 10%	100	20	60	15
R-50	50 ± 10%	130	30	60	15
R-60	60 ± 10%	170	40	60	15
R-70	70 ± 10%	200	50	60	15
R-80	80 ± 10%	290	60	60	15
R-90	90 ± 10%	400	70	60	15
R-100	100 ± 10%	450	80	60	15
R-110	110 ± 10%	600	80	60	15
R-120	120 ± 10%	700	100	60	15
R-130	130 ± 10%	1000	100	60	15
R-140	140 ± 10%	1000	120	60	15
R-160	160 ± 10%	1600	200	60	15
R-180	180 ± 10%	2000	200	60	15
R-200	200 ± 10%	2500	250	60	15
R-210	210 ± 10%	2800	250	60	15
R-220	220 ± 10%	3400	300	60	15
R-230	230 ± 10%	4100	300	60	15
R-240	240 ± 10%	4500	300	60	15

Źródło: badania wykonane na zlecenie firmy „JAG” PPH Spółka z o.o.

